

RAPPORTO DI PROVA N° 178 / 2014

Monza, 10.02.2014

Richiedente: PIPETECH ITALIA S.r.l. — Loc. Ponte S. Antonio,28 — 65017 PENNE (PE)

Campionamento: a cura del richiedente

Data ricevimento campione: 30.01.2014

Campione dichiarato: Raccordi di PP-R norma UNI EN ISO 15874-3 : 2013

Descrizione del campione: n° 3 manicotti DN 25

Identificazione campione: 80/2014

Marchatura del campione: RIETTI DN 25 PN 25 06 PPR TIPO 3 made in italy

RILIEVI DIMENSIONALI

Metodo di analisi: UNI EN ISO 3126 : 2005

Data di prova: 10.02.2014


Diametro interno medio del bicchiere di norma: 24,2 mm – 24,5 mm

Lunghezza minima di riferimento del bicchiere di norma: 16,0 mm

	Provetta 1	Provetta 2	Provetta 3
Diametro interno medio del bicchiere [mm]	24,0	23,9	24,0
Lunghezza minima di riferimento del bicchiere lato 1 [mm]	17,9	17,9	17,8
Lunghezza minima di riferimento del bicchiere lato 2 [mm]	17,9	17,9	17,9

Il Responsabile della Prova

(sig. M. Rigamonti)



Il Responsabile del Laboratorio

(ing. L. Galbiati)



I risultati delle determinazioni sovraesposti si riferiscono soltanto al campione ricevuto.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata dal Laboratorio Prove I.I.P.

Il campione viene conservato per due mesi dalla data di emissione del presente Rapporto di Prova.

Il campionamento non è oggetto di accreditamento.